



Technisches Datenblatt Pluimers HR IsoWool Steinwolle KD als Kerndämmung.

Beschreibung:

Pluimers HR IsoWool ist eine gelbe, nicht brennbare Steinwolle.

Anwendung:

Die Wolle wird für Neu- und Altbauten in Hohlräumen durch eine Einblasmethode angewandt. Es kann in Hohlräumen von ca. 40 mm durch eine Öffnung von 18 mm eingeblasen werden.

Einschränkungen:

Das Produkt kann nicht in Wände mit glasierten Ziegel- oder Betonwände mit einen Dampfdiffusionsdichten Anstrich oder Putz eingeblasen werden.

Eigenschaften

Eigenschaften	Produkt Eigenschaften Pluimers HR IsoWool Mineralwolle
Dichte DIN EN14064-1	80-100 kg/m ³
Brandklasse DIN EN 13501	Euroklasse A1
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	1 μ
Lambda Wert	0,040 W/m.k Bemessungswert
Farbe	Gelb

Zertifikat

Deutsches Institut für Bautechnik	DIBt Zulassungsnr. Z-23.2.1-127
-----------------------------------	---------------------------------

Alle Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf praktischer Erfahrung und einer Forschung im Labor. Dennoch können keine Rechte an diesen Produkteigenschaften in Anspruch genommen werden. Die Werte der Produkteigenschaften sollten nur als Richtwerte gesehen werden.